

**TQC ADHESIE TEST KIT (HPK)**

SP3100

DATASHEET

**PRODUCTBESCHRIJVING**


De TQC Adhesie Test Kit (HPK) is, in samenwerking met FOSAG en SKH, een in Nederland ontwikkelde methode om de hechting te bepalen van nieuwe en oude verflagen op hout en hout vergelijkende materialen. De schade aan de ondergrond wordt hiermee tot een minimum gereduceerd. De hechting wordt bepaald door het vergelijken van de verwijderde verf op de tape en de resterende verf op het hout door een classificering in de range van 0 tot 5.

**LEVERINGSOMVANG**

Levering omvat HPK snijplaat, tape, mes, kunststof box en handleiding – referentiekaart.

**EEN METING VERRICHTEN**

Zie de bijgesloten instructie kaart.

**SPECIFICATIES**

- Afmetingen: 100 x 55 mm.
- Adhesie test schalen
- Natte laag dikte test (50-160µm, in stappen van 10µm).
- Levelling test (1, 1.5 en 2 mm)
- Film applicator (0-180µm, in stappen van 20µm).
- Hoek radius 2, 3, 4 en 5 mm

**OPTIONELE ITEMS**

De tape voor de adhesie test kan afzonderlijk besteld worden met artikel nummer: SP3115

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

- Een mes is scherp. Wees voorzichtig met het gebruik ervan.

## DISCLAIMER

---

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden.

De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een ander doel, dan in dit document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling.